

SMC
Cont.
Group:

AN=9 TAN=904

19 August 2022 10:50

6000

Common Group:

Sample No
[6063-48-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.8844	.00890	.41060	.47342	.00484	.17228	.03922
N=2	5.7024	.00858	.41109	.48024	.00481	.17318	.03939
N=3	5.9453	.00844	.40355	.47420	.00480	.17090	.03897
N=4	7.0854	.00558	.40700	.47929	.00470	.16811	.03734
Ave.	6.1544R	.00787R	.40806	.47679	.00479	.17112	.03873

	Cr	Ti
N=1	.00245	.01474
N=2	.00258	.01293
N=3	.00240	.01307
N=4	.00125	.01232
Ave.	.00217R	.01327R