

SMC
Cont.
Group:

AN=11 TAN=966

26 August 2022 08:54

6000

Common Group:

Sample No
[6063-53-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.2020	.00498	.40321	.47112	.00472	.15351	.03643
N=2	7.1077	.00547	.42009	.48020	.00472	.16163	.03663
N=3	7.0365	.00549	.42122	.48130	.00474	.16468	.03671
N=4	7.1892	.00582	.42539	.48325	.00475	.16491	.03676
Ave.	7.1338	.00544R	.41748	.47897	.00473	.16118	.03663

	Cr	Ti
N=1	.00131	.01311
N=2	.00131	.01310
N=3	.00127	.01324
N=4	.00142	.01377
Ave.	.00133R	.01331