

SMC  
Cont.  
Group:

AN=4 TAN=149

16 June 2022 10:21

Common Group:

6000

Sample No  
[1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	6.2772	.00378	.47659	.49373	.00473	.15475	.04529
N=2	7.1736	.00160	.44207	.47560	.00460	.14199	.04374
N=3	7.1808	.00210	.44459	.47572	.00464	.13987	.04380
N=4	7.3373	.00174	.44153	.47232	.00464	.13882	.04338
Ave.	6.9922R	.00230R	.45119	.47934	.00466	.14386R	.04405

	Cr	Ti
N=1	.00134	.00933
N=2	.00046	.00833
N=3	.00063	.00872
N=4	.00056	.00875
Ave.	.00075R	.00878R