

SMC  
Cont.  
Group:

AN=5 TAN=199

14 November 2022 09:23

6000

Common Group:

Sample No  
[6061-98-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.2770	.15676	.43625	.66563	.00525	.15830	.03069
N=2	7.2680	.15316	.42910	.66477	.00522	.15421	.02998
N=3	7.4564	.15596	.43731	.67030	.00525	.15622	.03027
N=4	7.4046	.15021	.41764	.65205	.00521	.15108	.02999
Ave.	7.3515	.15402	.43007	.66319	.00523	.15495	.03023

	Cr	Ti
N=1	.10453	.01578
N=2	.10381	.01540
N=3	.10366	.01466
N=4	.10538	.01710
Ave.	.10434	.01574R