

SMC
Cont.
Group:

AN=32 TAN=226

14 November 2022 12:58

6000

Common Group:

Sample No
[6061-98-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.0969	.29356	.71650	.95087	.00543	.19572	.03186
N=2	7.1785	.28939	.70150	.94934	.00537	.19114	.03088
N=3	7.2490	.28581	.69483	.94986	.00537	.18697	.03153
N=4	7.1525	.28839	.70233	.94939	.00538	.19023	.03071
Ave.	7.1692	.28929	.70379	.94986	.00539	.19101	.03125

	Cr	Ti
N=1	.10188	.01405
N=2	.10089	.01363
N=3	.10144	.01371
N=4	.10103	.01360
Ave.	.10131	.01375