

SMC
Cont.
Group:

AN=13 TAN=1275

28 September 2022 11:07

6000

Common Group:

Sample No
[6063-67-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.3393	.01863	.43376	.49310	.00538	.17815	.03109
N=2	7.4794	.01928	.45541	.50452	.00548	.18998	.03129
N=3	7.4863	.01775	.41385	.47599	.00538	.16932	.03091
N=4	7.5333	.01802	.42404	.48319	.00545	.17479	.03109
Ave.	7.4596	.01842	.43177	.48920	.00542	.17806R	.03109

	Cr	Ti
N=1	.00228	.00516
N=2	.00213	.00438
N=3	.00235	.00557
N=4	.00231	.00542
Ave.	.00227	.00513R