

SMC  
Cont.  
Group:

AN=4 TAN=590

25 July 2022 09:16

6000

Common Group:

Sample No  
[013-01

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.4975	.00145	.28969	.35526	.00442	.13765	.02465
N=2	7.6468	.00217	.33147	.38568	.00445	.15582	.02546
N=3	7.6520	.00193	.30449	.36371	.00445	.14296	.02504
N=4	7.7691	.00176	.30186	.36365	.00445	.14037	.02506
Ave.	7.6414	.00183R	.30688R	.36708	.00444	.14420R	.02505

	Cr	Ti
N=1	.00000	.01432
N=2	.00000	.01299
N=3	.00000	.01471
N=4	.00000	.01373
Ave.	.00000	.01394R