

SMC  
Cont.  
Group:

AN=10 TAN=193

20 June 2022 11:47

6000

Common Group:

Sample No  
[1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.2934	.31391	.70526	.99898	.00475	.17616	.02151
N=2	7.1372	.32664	.73763	1.0273	.00479	.18446	.02215
N=3	7.4661	.30186	.67383	.98766	.00477	.16603	.02119
N=4	7.2813	.30848	.68605	.98985	.00466	.17315	.02128
Ave.	7.2945	.31272	.70069	1.0009	.00474	.17495R	.02153

	Cr	Ti
N=1	.16704	.01185
N=2	.16725	.01190
N=3	.16716	.01193
N=4	.16653	.01196
Ave.	.16700	.01191