

SMC
Cont.
Group:

AN=6 TAN=620

27 July 2022 08:27

6000

Common Group:

Sample No
[013-01

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.5620	.00291	.32399	.37785	.00486	.15203	.02514
N=2	7.6925	.00313	.33660	.39190	.00456	.15469	.02533
N=3	7.7032	.00254	.30618	.37153	.00447	.14216	.02493
N=4	7.7480	.00278	.30789	.37325	.00453	.13671	.02485
Ave.	7.6764	.00284R	.31867	.37863	.00460	.14640R	.02506

	Cr	Ti
N=1	.00141	.01271
N=2	.00128	.01153
N=3	.00122	.01252
N=4	.00127	.01266
Ave.	.00130R	.01236