

SMC
Cont.
Group:

AN=4 TAN=1179

21 September 2022 08:31

6000

Common Group:

Sample No
[6063-61-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.0108	.01544	.33722	.38741	.00535	.16729	.02692
N=2	7.5033	.01429	.32967	.38322	.00531	.16357	.02610
N=3	7.5971	.01498	.33108	.38050	.00539	.16286	.02608
N=4	7.5847	.01471	.33685	.38780	.00532	.16804	.02585
Ave.	7.4240	.01486	.33371	.38473	.00534	.16544	.02624

	Cr	Ti
N=1	.00379	.01288
N=2	.00341	.01247
N=3	.00338	.01288
N=4	.00325	.01224
Ave.	.00346R	.01262