

SMC
Cont.
Group:

AN=17 TAN=1260

27 September 2022 10:30

6000

Common Group:

Sample No
[6063-66-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.2547	.01436	.41830	.47794	.00522	.16510	.03715
N=2	6.7295	.01623	.41954	.46382	.00543	.16647	.03766
N=3	6.9868	.01635	.44175	.48396	.00543	.17251	.03781
N=4	6.4260	.01686	.44081	.49470	.00542	.17176	.03861
Ave.	6.8492R	.01595R	.43010	.48010	.00538	.16896	.03781

	Cr	Ti
N=1	.00217	.00906
N=2	.00243	.01039
N=3	.00236	.01019
N=4	.00274	.01049
Ave.	.00243R	.01003R