

SMC  
Cont.  
Group:

AN=8 TAN=914

20 August 2022 10:46

6000

Common Group:

Sample No  
[6063-49-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.2404	.00273	.40051	.49544	.00469	.15741	.03614
N=2	7.3495	.00294	.38515	.48421	.00471	.15311	.03625
N=3	7.2706	.00278	.41040	.50625	.00474	.15948	.03626
N=4	7.2452	.00306	.40933	.50389	.00476	.15789	.03640
Ave.	7.2764	.00288R	.40135	.49745	.00472	.15697	.03627

	Cr	Ti
N=1	.00073	.00997
N=2	.00085	.01031
N=3	.00079	.00974
N=4	.00072	.00987
Ave.	.00077R	.00997