

SMC  
Cont.  
Group:

AN=4 TAN=828

10 August 2022 09:13

6000

Common Group:

Sample No  
[6063-42-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.1794	.00535	.41263	.47795	.00486	.17063	.03630
N=2	6.9551	.00556	.40572	.46413	.00532	.16905	.03609
N=3	7.2523	.00555	.40614	.47161	.00479	.17227	.03624
N=4	7.5668	.00542	.41321	.47113	.00664	.17651	.03638
Ave.	7.2384	.00547	.40942	.47120	.00540R	.17212	.03625

	Cr	Ti
N=1	.00244	.01279
N=2	.00248	.01331
N=3	.00241	.01311
N=4	.00249	.01311
Ave.	.00245	.01308