

SMC
Cont.
Group:

AN=4 TAN=579

23 July 2022 09:29

6000

Common Group:

Sample No
[013-01

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.6597	.00303	.31223	.36260	.00606	.14448	.02554
N=2	7.3000	.00313	.31279	.36160	.00448	.14301	.02563
N=3	7.2124	.00338	.32478	.37072	.00450	.15463	.02597
N=4	7.4405	.00325	.32845	.37289	.00457	.16118	.02613
Ave.	7.4032	.00320R	.31956	.36695	.00490R	.15082R	.02582

	Cr	Ti
N=1	.00050	.01344
N=2	.00064	.01435
N=3	.00061	.01405
N=4	.00051	.01271
Ave.	.00056R	.01364R