

SMC
Cont.
Group:

AN=6 TAN=93

05 November 2022 08:41

6000

Common Group:

Sample No
[6061-92-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.1068	.16190	.46424	.67679	.00573	.15482	.01914
N=2	6.9261	.15734	.45170	.67400	.00576	.14389	.01895
N=3	7.3487	.17261	.48525	.67559	.00547	.16635	.01899
N=4	7.3858	.16953	.47507	.66532	.00544	.16408	.01887
Ave.	7.1918	.16534	.46907	.67292	.00560	.15728R	.01899

	Cr	Ti
N=1	.09243	.01141
N=2	.09226	.01093
N=3	.09261	.01243
N=4	.09450	.01621
Ave.	.09295	.01274R