

SMC  
Cont.  
Group:

AN=8 TAN=570

22 July 2022 10:09

6000

Common Group:

Sample No  
[013-01

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.5849	.00227	.40619	.50004	.00453	.15818	.03947
N=2	7.7587	.00202	.40027	.49774	.00451	.15819	.03940
N=3	7.6610	.00224	.40493	.50328	.00454	.16043	.03949
N=4	7.6539	.00229	.42445	.52073	.00461	.16350	.03992
Ave.	7.6646	.00220R	.40896	.50545	.00455	.16008	.03957

	Cr	Ti
N=1	.00002	.01170
N=2	.00003	.01216
N=3	.00005	.01134
N=4	.00000	.00983
Ave.	.00002R	.01126R