

SMC
Cont.
Group:

AN=30 TAN=30

28 October 2022 11:11

6000

Common Group:

Sample No
[6061-87-3

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.4278	.26245	.66458	.99248	.00585	.17124	.02068
N=2	7.3272	.26187	.66500	.99143	.00585	.17069	.02109
N=3	7.2183	.27375	.68959	1.0203	.00593	.17429	.02111
N=4	6.9063	.26270	.66061	.98240	.00590	.16874	.02130
Ave.	7.2199	.26519	.66995	.99665	.00588	.17124	.02104

	Cr	Ti
N=1	.10941	.01425
N=2	.10946	.01293
N=3	.10793	.01179
N=4	.11053	.01526
Ave.	.10933	.01356R