

SMC
Cont.
Group:

AN=6 TAN=96

25 October 2022 08:23

6000

Common Group:

Sample No
[6061-84-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.3391	.20376	.49640	.68429	.00561	.16519	.01476
N=2	7.5659	.21354	.52240	.70367	.00520	.17098	.01463
N=3	7.5462	.20614	.50368	.69223	.00519	.16636	.01408
N=4	7.4399	.20940	.51402	.69806	.00521	.16854	.01457
Ave.	7.4728	.20821	.50913	.69456	.00530	.16777	.01451

	Cr	Ti
N=1	.11567	.01867
N=2	.11418	.01726
N=3	.11367	.01753
N=4	.11495	.01768
Ave.	.11462	.01778