

SMC  
Cont.  
Group:

AN=12 TAN=665

30 July 2022 08:30

6000

Common Group:

Sample No  
[6063-35

]

|      | Al     | Cu      | Si      | Mg     | Zn     | Fe      | Mn     |
|------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|
| N=1  | 7.5550 | .00077  | .32010  | .37228 | .00455 | .14619  | .02365 |
| N=2  | 7.4861 | .00108  | .31812  | .37299 | .00456 | .14447  | .02397 |
| N=3  | 7.4984 | .00087  | .33473  | .38525 | .00451 | .15470  | .02408 |
| N=4  | 7.4710 | .00038  | .29734  | .35925 | .00449 | .13668  | .02339 |
| Ave. | 7.5026 | .00077R | .31757R | .37244 | .00453 | .14551R | .02377 |

|      | Cr      | Ti     |
|------|---------|--------|
| N=1  | .00031  | .01195 |
| N=2  | .00042  | .01183 |
| N=3  | .00039  | .01141 |
| N=4  | .00038  | .01233 |
| Ave. | .00037R | .01188 |