

SMC
Cont.
Group:

AN=4 TAN=152

09 November 2022 08:38

6000

Common Group:

Sample No
[6061-95-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	6.6324	.19589	.49892	.72014	.00554	.16864	.02466
N=2	6.4506	.20550	.52808	.75054	.00563	.17870	.02535
N=3	7.3195	.19466	.49309	.70767	.00558	.16802	.02416
N=4	6.6208	.19700	.50478	.72676	.00561	.16974	.02449
Ave.	6.7558R	.19826	.50622	.72628	.00559	.17128	.02467

	Cr	Ti
N=1	.10183	.01702
N=2	.10053	.01639
N=3	.10314	.01706
N=4	.10156	.01687
Ave.	.10176	.01684