

SMC  
Cont.  
Group:

AN=18 TAN=105

05 November 2022 09:29

6000

Common Group:

Sample No  
[6061-92-3

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	6.8463	.28506	.69031	.99074	.00557	.16892	.01972
N=2	6.8225	.28616	.68866	.99078	.00560	.16888	.01999
N=3	6.7857	.27886	.66845	.96744	.00555	.16221	.01974
N=4	6.8860	.27977	.67527	.97684	.00554	.16383	.01949
Ave.	6.8351	.28246	.68067	.98145	.00556	.16596	.01973

	Cr	Ti
N=1	.09285	.01456
N=2	.09293	.01517
N=3	.09383	.01707
N=4	.09339	.01682
Ave.	.09325	.01590R