

SMC
Cont.
Group:

AN=9 TAN=702

02 August 2022 09:11

6000

Common Group:

Sample No
[6063-36

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.6413	.00056	.40368	.46866	.00446	.14841	.03608
N=2	7.5844	.00063	.41379	.47868	.00445	.15604	.03645
N=3	7.4911	.00032	.38136	.45575	.00439	.14083	.03604
N=4	7.7019	.00071	.40749	.47765	.00451	.15071	.03651
Ave.	7.6047	.00056R	.40158	.47018	.00445	.14900R	.03627

	Cr	Ti
N=1	.00000	.01286
N=2	.00000	.01203
N=3	.00000	.01237
N=4	.00000	.01241
Ave.	.00000	.01242