

SMC  
Cont.  
Group:

AN=5 TAN=250

28 June 2022 11:21

6000

Common Group:

Sample No

[

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	6.8994	.29224	.76466	1.0593	.00487	.17928	.02168
N=2	6.9644	.27439	.71900	1.0154	.00473	.16878	.02111
N=3	7.0229	.30191	.78524	1.0761	.00477	.18250	.02171
N=4	7.2002	.28026	.73808	1.0408	.00474	.17217	.02037
Ave.	7.0217	.28720	.75175	1.0479	.00478	.17568	.02122

	Cr	Ti
N=1	.13669	.01100
N=2	.13916	.01385
N=3	.13553	.01122
N=4	.13710	.01131
Ave.	.13712	.01185R