

SMC  
Cont.  
Group:

AN=13 TAN=15

05 October 2022 09:02

6000

Common Group:

Sample No  
[6063-72-2

]

|      | Al     | Cu     | Si     | Mg     | Zn     | Fe     | Mn     |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| N=1  | 7.6623 | .01345 | .42407 | .48039 | .00499 | .20610 | .03777 |
| N=2  | 7.7751 | .01323 | .41617 | .47535 | .00502 | .19889 | .03746 |
| N=3  | 7.8391 | .01276 | .40630 | .47118 | .00495 | .19414 | .03727 |
| N=4  | 7.4976 | .01308 | .39934 | .46377 | .00498 | .19794 | .03737 |
| Ave. | 7.6935 | .01313 | .41147 | .47267 | .00498 | .19927 | .03747 |

|      | Cr      | Ti     |
|------|---------|--------|
| N=1  | .00214  | .01142 |
| N=2  | .00208  | .01164 |
| N=3  | .00214  | .01251 |
| N=4  | .00230  | .01258 |
| Ave. | .00217R | .01203 |