

SMC
Cont.
Group:

AN=14 TAN=207

21 February 2023 09:11

6000

Common Group:

Sample No
[6063-137-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	6.0146	.00252	.40216	.47527	.00531	.15767	.04168
N=2	6.3439	.00205	.40541	.48260	.00531	.15598	.04162
N=3	5.9967	.00329	.42756	.49676	.00545	.16497	.04274
N=4	6.6118	.00164	.41097	.48914	.00535	.15613	.04149
Ave.	6.2417	.00238R	.41152	.48594	.00535	.15869	.04188

	Cr	Ti
N=1	.00059	.01178
N=2	.00037	.01073
N=3	.00071	.01030
N=4	.00019	.00967
Ave.	.00046R	.01062R