

SMC
Cont.
Group:

AN=5 TAN=140

14 April 2023 13:16

6000

Common Group:

Sample No
[230410-168-2]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.9817	2.8957	.57928	.66851	.01414	.21647	.64009
N=2	6.2153	2.8658	.56549	.65532	.01390	.21453	.64259
N=3	6.0386	2.8624	.56519	.66333	.01397	.21409	.63815
N=4	6.0598	2.8834	.58092	.67516	.01401	.21629	.63788
Ave.	6.0739	2.8768	.57272	.66558	.01400	.21534	.63968

	Cr	Ti
N=1	.00691	.01508
N=2	.00703	.01579
N=3	.00693	.01461
N=4	.00678	.01492
Ave.	.00691	.01510