

SMC
Cont.
Group:

AN=17 TAN=162

24 May 2023 09:35

6000

Common Group:

Sample No
[6061-173-3]

| | Al | Cu | Si | Mg | Zn | Fe | Mn |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| N=1 | 6.3658 | .25483 | .65150 | .99350 | .00560 | .19070 | .02325 |
| N=2 | 6.3639 | .26027 | .66587 | 1.0060 | .00572 | .19772 | .02398 |
| N=3 | 6.3069 | .26096 | .66597 | 1.0030 | .00568 | .19480 | .02421 |
| N=4 | 6.0700 | .27586 | .70704 | 1.0573 | .00569 | .20785 | .02406 |
| Ave. | 6.2767 | .26298 | .67260 | 1.0150 | .00567 | .19777 | .02388 |

| | Cr | Ti |
|------|--------|---------|
| N=1 | .14930 | .01468 |
| N=2 | .14895 | .01509 |
| N=3 | .15031 | .01551 |
| N=4 | .14530 | .01277 |
| Ave. | .14847 | .01451R |