

SMC  
Cont.  
Group:

AN=5 TAN=37

18 May 2023 10:16

6000

Common Group:

Sample No  
[6063-169-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	6.6066	.00827	.34074	.34898	.00557	.17267	.02691
N=2	6.4884	.00859	.33432	.34387	.00567	.16986	.02726
N=3	6.6406	.00795	.33915	.35327	.00554	.17220	.02678
N=4	6.6852	.00718	.32624	.34917	.00550	.16408	.02656
Ave.	6.6052	.00800R	.33511	.34882	.00557	.16970	.02688

	Cr	Ti
N=1	.00252	.01255
N=2	.00268	.01295
N=3	.00239	.01236
N=4	.00242	.01182
Ave.	.00250R	.01242