

SMC
Cont.
Group:

AN=14 TAN=87

11 July 2023 11:29

6000

Common Group:

Sample No
[6061-200-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.4600	.28642	.71689	.98993	.00560	.19189	.07662
N=2	5.6524	.28503	.71900	1.0021	.00563	.19243	.07680
N=3	5.6395	.27971	.70272	.99014	.00564	.19367	.07714
N=4	5.7148	.29018	.72112	1.0024	.00566	.19746	.07716
Ave.	5.6167	.28533	.71493	.99614	.00563	.19386	.07693

	Cr	Ti
N=1	.14874	.01762
N=2	.14771	.01694
N=3	.14903	.01834
N=4	.14716	.01701
Ave.	.14816	.01748