

SMC
Cont.
Group:

AN=17 TAN=224

14 March 2023 09:23

6000

Common Group:

Sample No

[

]

| | Al | Cu | Si | Mg | Zn | Fe | Mn |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| N=1 | 6.1387 | .27526 | .68799 | .95387 | .00542 | .17377 | .02797 |
| N=2 | 6.4321 | .27697 | .69194 | .95598 | .00548 | .17355 | .02839 |
| N=3 | 6.6324 | .27166 | .68601 | .95996 | .00544 | .17361 | .02785 |
| N=4 | 6.3514 | .27219 | .68461 | .95153 | .00548 | .17268 | .02804 |
| Ave. | 6.3886 | .27402 | .68764 | .95533 | .00545 | .17341 | .02806 |

| | Cr | Ti |
|------|--------|---------|
| N=1 | .06307 | .01679 |
| N=2 | .06288 | .01536 |
| N=3 | .06219 | .01362 |
| N=4 | .06334 | .01527 |
| Ave. | .06287 | .01526R |