

SMC
Cont.
Group:

AN=6 TAN=201

22 December 2022 10:53

6000

Common Group:

Sample No
[6061-120-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.3146	.21457	.59080	.82961	.00561	.15739	.02213
N=2	5.9063	.21016	.57791	.82346	.00554	.14762	.02017
N=3	5.8355	.22107	.60790	.84630	.00559	.15603	.02072
N=4	5.7983	.20700	.57159	.82534	.00552	.14810	.02052
Ave.	5.7137R	.21320	.58705	.83118	.00556	.15228	.02088

	Cr	Ti
N=1	.08050	.02213
N=2	.07820	.02133
N=3	.07741	.02097
N=4	.07847	.02225
Ave.	.07865	.02167