

SMC
Cont.
Group:

AN=4 TAN=127

23 May 2023 08:40

6000

Common Group:

Sample No
[6061-172-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.3706	.17627	.49226	.67037	.00573	.17753	.04724
N=2	5.4803	.18249	.50896	.67944	.00579	.18802	.04776
N=3	5.7724	.18013	.50636	.69451	.00574	.17935	.04653
N=4	5.7332	.17762	.49373	.67661	.00571	.17791	.04593
Ave.	5.5891	.17913	.50033	.68023	.00574	.18070	.04687

	Cr	Ti
N=1	.09954	.01781
N=2	.09812	.01705
N=3	.09706	.01637
N=4	.09671	.01614
Ave.	.09786	.01684