

SMC
Cont.
Group:

AN=37 TAN=121

22 May 2023 14:34

6000

Common Group:

Sample No
[6061-171-3

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	6.0656	.25846	.69973	.98284	.00564	.20745	.02720
N=2	6.1501	.25284	.68463	.96180	.00553	.20329	.02725
N=3	6.1610	.25490	.69030	.97721	.00564	.20364	.02753
N=4	6.2205	.25444	.68848	.96940	.00566	.20352	.02691
Ave.	6.1493	.25516	.69079	.97281	.00562	.20448	.02722

	Cr	Ti
N=1	.15737	.01246
N=2	.15831	.01366
N=3	.15810	.01387
N=4	.15655	.01305
Ave.	.15758	.01326R