

SMC
Cont.
Group:

AN=12 TAN=398

09 June 2023 10:50

6000

Common Group:

Sample No
[6063-185-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	6.5739	.01690	.40629	.46271	.00530	.16482	.03940
N=2	6.5222	.01639	.40063	.45940	.00528	.15977	.03908
N=3	6.6482	.01653	.39886	.46221	.00533	.15779	.03917
N=4	6.7686	.01726	.41900	.47545	.00534	.16876	.03949
Ave.	6.6282	.01677	.40619	.46494	.00531	.16278	.03928

	Cr	Ti
N=1	.00725	.01580
N=2	.00698	.01446
N=3	.00711	.01508
N=4	.00684	.01412
Ave.	.00705	.01487R