

SMC
Cont.
Group:

AN=6 TAN=38

08 February 2023 08:50

6000

Common Group:

Sample No
[6063-128-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.7627	.00518	.28990	.32104	.00531	.13942	.02071
N=2	6.1473	.00443	.27240	.31249	.00524	.13108	.01958
N=3	6.0277	.00483	.27986	.31723	.00537	.13904	.02017
N=4	6.0396	.00497	.28084	.31871	.00555	.13687	.01989
Ave.	5.9943	.00486R	.28075	.31737	.00537	.13660	.02009

	Cr	Ti
N=1	.00105	.00977
N=2	.00071	.01070
N=3	.00095	.01040
N=4	.00087	.01095
Ave.	.00089R	.01045R