

SMC  
Cont.  
Group:

AN=6 TAN=184

26 May 2023 08:24

6000

Common Group:

Sample No  
[ 6061-175-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.4103	.14931	.41164	.47850	.00564	.15684	.02460
N=2	5.6497	.15757	.43373	.49914	.00571	.16345	.02518
N=3	5.5311	.16175	.44832	.51183	.00569	.17022	.02486
N=4	5.8369	.15621	.43219	.49659	.00566	.16090	.02484
Ave.	5.6070	.15621	.43147	.49652	.00567	.16285	.02487

	Cr	Ti
N=1	.05048	.02225
N=2	.04953	.01984
N=3	.04909	.01967
N=4	.05022	.02139
Ave.	.04983	.02079R