

SMC  
Cont.  
Group:

AN=10 TAN=116

07 March 2023 09:20

6000

Common Group:

Sample No  
[ 6061-146-2 ]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.8967	.26478	.64554	.90932	.00533	.16543	.04041
N=2	5.7420	.26301	.63898	.90426	.00537	.16416	.04087
N=3	6.0830	.26424	.64073	.92205	.00546	.16623	.04052
N=4	5.8377	.26044	.64508	.92803	.00538	.16382	.04033
Ave.	5.8899	.26312	.64258	.91591	.00538	.16491	.04053

	Cr	Ti
N=1	.08396	.01679
N=2	.08507	.01790
N=3	.08302	.01461
N=4	.08337	.01592
Ave.	.08385	.01630R