

BẢN GHI CHÉP QUÁ TRÌNH ĐỒNG NHẤT HÓA

Ngày... Tháng.... Năm

Số hiệu lần đồng nhất:

ay... Tháng.... Năm
2. 11 2022.

39

Kỹ thuật đồng nhất	Tốc độ tăng nhiệt ($^{\circ}\text{C}/\text{min}$)	Nhiệt độ đồng chất: $560 \pm 5^{\circ}\text{C}$	Thời gian giữ nhiệt: 4 giờ
	Tốc độ làm mát ($^{\circ}\text{C}/\text{h}$): $180^{\circ}\text{C}/\text{h}$	Phương thức làm mát: Phun sương	Nhiệt độ cuối cùng: $< 200^{\circ}\text{C}$

1. Lên liệu:

Số tầng vật liệu	Số lượt nung billet trong lò và số cây billet								Người phụ trách
Tầng 3	88	88	88	88	88	88	88	88	Xuân bát
	A3	B1	C1	C2	D2	C3	C4	B4	
Tầng 2	88	88	88	87	87	87	87	88	
	B3	A2	B2	D2	C2	D3	B3	D3	
Tầng 1	87	87	87	87	87	87	87	87	
	A3	A2	B2	B1	C1	C4	B4	C3	

2. Xử lý đồng nhất hóa:

Thời gian đưa vào lò: 7 ^h 50	Số liệu khí tự nhiên ban đầu: 22449.
Thời gian cho ra lò: 14 ^h 20	Số liệu khí tự nhiên cuối cùng: 22976

Ghi chép vận hành thiết bị và nhiệt độ

[illegible]

3. Làm mát

Phương thức làm mát: Lạnh sương mù	Số nước ban đầu:	Số nước kết thúc:
Thời gian làm mát		Người phụ trách:

Chú thích