

SMC
Cont.
Group:

AN=23 TAN=113

28 June 2023 10:36

6000

Common Group:

Sample No
[6061-197-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.5233	.26534	.67825	.97795	.00568	.19580	.07634
N=2	5.8350	.26734	.68907	1.0168	.00571	.19836	.07668
N=3	5.8020	.25273	.65062	.97463	.00567	.18614	.07467
N=4	5.5574	.26678	.68042	1.0012	.00575	.19880	.07604
Ave.	5.6794	.26305	.67459	.99264	.00570	.19478	.07593

	Cr	Ti
N=1	.15813	.01514
N=2	.15447	.01340
N=3	.15581	.01469
N=4	.15570	.01519
Ave.	.15603	.01461R