

SMC  
Cont.  
Group:

AN=6 TAN=260

28 December 2022 08:28

6000

Common Group:

Sample No  
[6063-125-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.3064	.00738	.31229	.33713	.00551	.15375	.03088
N=2	5.8073	.00667	.30092	.34139	.00547	.14938	.03033
N=3	5.5024	.00598	.29954	.34078	.00551	.14224	.02952
N=4	5.4991	.00636	.30836	.35188	.00556	.15555	.03016
Ave.	5.5288	.00660R	.30528	.34279	.00551	.15023	.03022

	Cr	Ti
N=1	.00303	.02041
N=2	.00272	.02065
N=3	.00233	.02076
N=4	.00254	.01859
Ave.	.00266R	.02010R