

SMC
Cont.
Group:

AN=4 TAN=452

16 June 2023 10:28

6000

Common Group:

Sample No
[6063-189-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	6.0054	.01295	.34831	.37607	.00526	.15871	.02866
N=2	6.1843	.01356	.34163	.36642	.00539	.15267	.02831
N=3	6.2509	.01273	.34163	.36718	.00528	.15269	.02820
N=4	6.3773	.01210	.33440	.37075	.00524	.15045	.02798
Ave.	6.2045	.01283R	.34149	.37011	.00529	.15363	.02829

	Cr	Ti
N=1	.00526	.01649
N=2	.00507	.01701
N=3	.00496	.01638
N=4	.00491	.01598
Ave.	.00505	.01647