

SMC
Cont.
Group:

AN=6 TAN=276

29 December 2022 08:33

6000

Common Group:

Sample No
[6063-126-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.5957	.00766	.30616	.34551	.00555	.15015	.03048
N=2	5.7060	.00713	.29476	.33720	.00538	.14557	.02940
N=3	5.6656	.00757	.30546	.35102	.00549	.14808	.03019
N=4	5.7072	.00752	.30091	.34610	.00545	.15284	.03006
Ave.	5.6686	.00747	.30182	.34496	.00547	.14916	.03003

	Cr	Ti
N=1	.00349	.01680
N=2	.00321	.01783
N=3	.00334	.01662
N=4	.00344	.01775
Ave.	.00337	.01725