

SMC
Cont.
Group:

AN=5 TAN=48

14 December 2022 08:16

6000

Common Group:

Sample No
[6061-117-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.3098	.17137	.45518	.62794	.00584	.15985	.02600
N=2	5.8928	.17982	.46795	.66616	.00555	.15980	.02262
N=3	6.2422	.17694	.46444	.66493	.00551	.15815	.02244
N=4	6.3134	.17735	.46068	.66410	.00557	.15706	.02216
Ave.	5.9396R	.17637	.46206	.65578	.00562	.15871	.02330R

	Cr	Ti
N=1	.11348	.02209
N=2	.10426	.01858
N=3	.10381	.01889
N=4	.10324	.01930
Ave.	.10620	.01971R