

SMC
Cont.
Group:

AN=5 TAN=137

14 July 2023 08:24

6000

Common Group:

Sample No
[6063-203-1

]

| | Al | Cu | Si | Mg | Zn | Fe | Mn |
|------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| N=1 | 4.7572 | .01705 | .33609 | .36704 | .00557 | .15682 | .03377 |
| N=2 | 5.1016 | .01689 | .33253 | .36475 | .00553 | .15535 | .03296 |
| N=3 | 5.2777 | .01804 | .34695 | .37858 | .00561 | .16191 | .03347 |
| N=4 | 5.1554 | .01759 | .34274 | .37212 | .00559 | .15948 | .03232 |
| Ave. | 5.0730R | .01739 | .33958 | .37062 | .00557 | .15839 | .03313 |

| | Cr | Ti |
|------|--------|--------|
| N=1 | .00768 | .01272 |
| N=2 | .00739 | .01273 |
| N=3 | .00759 | .01222 |
| N=4 | .00705 | .01211 |
| Ave. | .00743 | .01244 |