

SMC
Cont.
Group:

AN=9 TAN=333

05 June 2023 10:16

6000

Common Group:

Sample No
[6063-181-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	6.3550	.01018	.38758	.47640	.00547	.15791	.03911
N=2	6.2375	.01041	.40309	.49096	.00549	.16918	.03899
N=3	6.4547	.01040	.40884	.49445	.00552	.16535	.03918
N=4	6.2779	.01010	.38925	.47781	.00547	.16099	.03836
Ave.	6.3313	.01027	.39719	.48491	.00549	.16336	.03891

	Cr	Ti
N=1	.00664	.01153
N=2	.00640	.01061
N=3	.00648	.01092
N=4	.00649	.01166
Ave.	.00650	.01118