

SMC  
Cont.  
Group:

AN=11 TAN=43

18 May 2023 10:43

6000

Common Group:

Sample No  
[6063-169-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	6.2883	.01346	.39876	.45278	.00562	.17342	.04063
N=2	6.4717	.01306	.39971	.46484	.00552	.17059	.04064
N=3	6.4197	.01352	.41012	.47279	.00556	.17674	.04060
N=4	5.6919	.01425	.39396	.46486	.00563	.17332	.04201
Ave.	6.2179R	.01357	.40064	.46382	.00558	.17352	.04097

	Cr	Ti
N=1	.00796	.01438
N=2	.00768	.01342
N=3	.00755	.01313
N=4	.00832	.01278
Ave.	.00788	.01343R