

SMC
Cont.
Group:

AN=4 TAN=328

05 June 2023 09:36

6000

Common Group:

Sample No
[6063-181-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	6.1870	.00718	.35150	.37994	.00544	.16295	.02752
N=2	6.2747	.00672	.34105	.37136	.00540	.15738	.02693
N=3	6.3761	.00631	.34675	.36833	.00544	.16018	.02672
N=4	6.0289	.00701	.34981	.36860	.00543	.16290	.02647
Ave.	6.2167	.00681R	.34728	.37206	.00543	.16086	.02691

	Cr	Ti
N=1	.00316	.01352
N=2	.00297	.01451
N=3	.00281	.01210
N=4	.00293	.01335
Ave.	.00297R	.01337R