

SMC  
Cont.  
Group:

AN=9 TAN=99

28 June 2023 09:31

6000

Common Group:

Sample No  
[6061-197

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.6950	.14203	.44518	.60669	.00556	.17319	.02020
N=2	5.5592	.13870	.42987	.59200	.00550	.17267	.02030
N=3	5.4718	.14887	.45959	.62419	.00564	.18172	.02157
N=4	5.1597	.14918	.46205	.61898	.00562	.18233	.02110
Ave.	5.4714	.14469	.44917	.61046	.00558	.17748	.02079

	Cr	Ti
N=1	.09651	.01495
N=2	.09699	.01528
N=3	.09564	.01496
N=4	.09591	.01681
Ave.	.09626	.01550R