

SMC
Cont.
Group:

AN=14 TAN=322

03 June 2023 09:18

6000

Common Group:

Sample No
[6063-180-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.8003	.01276	.40026	.44919	.00547	.18637	.04031
N=2	5.9544	.01255	.40252	.45824	.00546	.18683	.03986
N=3	6.4387	.01224	.39678	.45643	.00546	.18347	.04005
N=4	6.4070	.01172	.38515	.45082	.00548	.17482	.03929
Ave.	6.1501R	.01232	.39618	.45367	.00547	.18287	.03988

	Cr	Ti
N=1	.00792	.01215
N=2	.00762	.01185
N=3	.00762	.01150
N=4	.00759	.01172
Ave.	.00768	.01180