

SMC  
Cont.  
Group:

AN=14 TAN=120

16 December 2022 09:22

6000

Common Group:

Sample No

[

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.8825	.28535	.76322	1.0569	.00568	.19155	.02188
N=2	5.9226	.28103	.76328	1.0620	.00572	.19827	.02257
N=3	6.3649	.28362	.76718	1.0783	.00566	.19716	.02209
N=4	6.3156	.27848	.75389	1.0517	.00578	.19119	.02007
Ave.	6.1214	.28212	.76189	1.0622	.00571	.19454	.02166R

	Cr	Ti
N=1	.09080	.01663
N=2	.09105	.01709
N=3	.09043	.01678
N=4	.09009	.01756
Ave.	.09059	.01701